浙江万宝龙胶粘制品有限公司

产品说明书

<table>
<tr><td>产品品名</td><td colspan="4">水 75 热敏合成纸白格</td></tr>
<tr><td>产品结构</td><td colspan="4">/ / / / / / / / 面材 / / / / / / /
☆ ☆ ☆ ☆ 胶水 ☆ ☆ ☆ ☆
/ / / / / / / / 底纸 / / / / / / /</td></tr>
<tr><td>面材</td><td colspan="2">75 热敏合成纸</td><td>底纸</td><td>58g 白格拉辛</td></tr>
<tr><td>厚度（mm）</td><td colspan="2">0.073±0.005</td><td>厚度（mm）</td><td>0.048±0.005</td></tr>
<tr><td>基重（g/㎡）</td><td colspan="2">55±3</td><td>基重（g/㎡）</td><td>58±3</td></tr>
<tr><td>颜色</td><td colspan="2">白色</td><td>颜色</td><td>白色</td></tr>
<tr><td>表面张力</td><td colspan="2">--------</td><td>剥离力(g/in)</td><td>8±4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗 张
强 度</td><td>纵向</td><td>---------</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>横向</td><td>---------</td></tr>
<tr><td>胶粘剂：</td><td colspan="4">水胶</td></tr>
<tr><td>测试项目</td><td>标准值</td><td>单位</td><td colspan="2">测试方法</td></tr>
<tr><td>上 胶 量</td><td>17±3</td><td>g/㎡</td><td colspan="2">WBL-01</td></tr>
<tr><td>粘 着 力</td><td>6↑</td><td>N/25mm</td><td colspan="2">GB/T 2792</td></tr>
<tr><td>初 期 力</td><td>6↑</td><td>N</td><td colspan="2">GB/T31125</td></tr>
<tr><td>保 持 力</td><td>8↑</td><td>Hours</td><td colspan="2">GB/T 4851</td></tr>
<tr><td>使用温度</td><td>-10～70</td><td>℃</td><td colspan="2">--------</td></tr>
<tr><td>贮存条件</td><td colspan="4">常温阴凉通风、避免阳光照射，保存 12 个月。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">使用环境及
注意事项</td><td colspan="4">1. 最佳印刷加工环境:温度 22±3℃,湿度 55%±5。</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 在使用时，请尽量除去被贴物表面的灰尘、油污、水分等杂质。</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. 对胶带施以适当的压力，方可以达到足够的粘着强度。</td></tr>
<tr><td>备 注</td><td colspan="4">以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验方法,经多次检验所得平均数值,但为确保正确选择与使用本公司之产品,请您基于欲使用之对象,先行对使用目的与条件作详尽了解与试用,或通知本公司,以便为您更进一步说明与服务。</td></tr>
<tr><td>版 本 号</td><td>第 1 版</td><td>修订日期</td><td colspan="2">2023-10-24</td></tr>
</table>